



nízka viskozita NSF Registration No. 142940 Category Code: P1

Báza	Etyl kyanakrylát
Farba	bezfarebná
Viskozita 20°C	35-70 mPas
Hustota	1,05 g/cm ³
Bod vzplanutia	85 °C
Zaschnutie - hliník	5-15 sekúnd
Zaschnutie - guma	5-10 sekúnd
Výsledná pevnosť	24 h
Schopnosť vyplňovať špáru max.	0,07 mm
Teplotná stálosť od	-50 °C do +80 °C
Tepelná vodivosť ASTM C 177	0,1
Pevnosť v strihu DIN 53283	21 N/mm ²
Doba skladovania pri teplotách 5°C až 8°C	12 mesiacov

Hodnoty sú priemerné hodnoty. Majú slúžiť len pre vašu informáciu, ale nepreberáme žiadnu záruku.

REACH registrovaný

Nie je súčasťou tohto výrobku:

Amíny, benzén, benzoyl, biocídy, bisphenol, DEHP, pezinový olej, halogén, latexové nanočastice, trvalé, perfluorované povrchovo aktívne látky, PFOS, PFOX, phtaláty, kremík

Pokyny ku spracovaniu:

Lepené diely musia byť čisté a zbavené oleja a mastnoty. Sekundové lepidlo naneste v jednu stranu v tenkej vrstve a lepené časti k sebe pritlačte. K zaschnutiu dôjde, v závislosti na lepenom materiálu, v priebehu niekoľkých sekúnd. Výslednej pevnosti sa dosiahne po 24 hodinách. Pre urýchlenie vytvrdnutia možno použiť aktivačnú prísadu č. 9. Pri lepení materiálov, ako je PP, PE, teflón alebo silikón, musia byť diely vopred ošetrené základným náterom č. 7.

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de



Technický list

MD GLUE Rychleschnoucí lepidlo

Kombinácia materiálov	MD GLUE 111.495 Rychloschnúce lepidlo
Materiál	
kov	++
plast*	++
guma	++
Elastomer/EPDM	+
drevo	
sklo/keramika	+
koža	+
Charakter	univerzálny
+ vhodný ++ obzvlášť vhodný	
Skladovanie	na chladnom, suchom a tmavom mieste optimálna teplota: 6°C– 8°C
V souladu RoHS	
Balení:	Číslo výrobku:
25 kusov à 10 g	MGL.111.F10
12 kusov à 20 g	MGL.111.F20
12p kusová 50 g	MGL.111.F50
500 g jednotlivo	MGL.111.F500
20 kg v 1 plechovke	MGL.111.K20
iné balenia na vyžiadanie	

Zastúpenie pre SR: ARIN s.r.o., Domové role 78, 821 05 Bratislava
www.arin.sk e-mail: arin@arin.sk

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de

Údaje u tohto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúži len na informačné účely. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte vykonať dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostných údajov podľa požadovanej normy možno na želanie dodať pre všetky výrobky.